



彩韵® WF

浓缩防升华膏

特性:

防升华效果好, 不含金属离子, 原浆可通过最高灵敏度检针机检测, 环保安全

应用:

- 1、使用 20-40% WF 防升华膏与 60-80%透明浆混合, 充分搅拌后形成防升华浆。客户可根据面料实际情况调整防升华膏比例, 一般来说, 膏体比例增加, 防升华效果变强。
- 2、建议使用布料本身的打底浆与 WF 防升华膏搭配混合, 以防止防升华浆与底浆脱层
- 3、需使用防升华浆印刷 2-3 次以达到防升华效果
- 4、也可以根据实际印花需求, 在混合防升华浆的时候加入白浆, 以增加整体遮盖

储存:

- 1、储存温度 5-35°C为宜, 避开热源, 防止阳光直射
- 2、避开潮湿的环境, 储存在干燥通风的地方
- 3、注意防止本品结冻

其他信息:

此说明书提供的信息代表我们现有的数据和在常规条件下作为安全操作、使用、处理、储存、运输和废弃等的指导, 而不能被认为是担保或质量指标。此信息仅适用于指定的产品, 对于本产品与其它物质的混合或与任何过程的结合不适用。