

东莞彩韵新材料有限公司

CAIYUN FINE CHEMICALS CO., LTD.

彩韵 ® 622 T/W

机印柔软浆

特性:

适用于椭圆印花机,不返粘,保湿性好,连续印刷不堵网

应用:

- 1、用 80-150 目网纱,将刮刀角度打斜,以增加下浆量和遮盖力;
- 2、每次印刷完毕都要将网版封浆,以减少干网的几率;
- 3、需烘干后再印下一个颜色;
- 4、印刷完成无需晾干即可过炉,130-150 度烘干约 2--3 分钟.

储存:

- 1、储存温度 5-35℃为宜, 避开热源, 防止阳光直射
- 2、避开潮湿的环境,储存在干燥通风的地方
- 3、注意防止本品结冻

其他信息:

此说明书提供的信息代表我们现有的数据和在常规条件下作为安全操作、使用、处理、储存、运输和废弃等的指导,而不能被认为是担保或质量指标。此信息仅适用于指定的产品,对于本产品与其它物质的混合或与任何过程的结合不适用。