



深色棉布数码印花方案

彩韵® 680, 9920, 5085

680 超软打底浆

9920 喷墨白胶浆

5085 哑光盖面浆

应用：

- 1、使用 680 超软打底浆印刷 1-2 次打底，然后 9920 喷墨白胶浆再印刷 2 次，前 1 次烘干、最后一次印完直接湿喷，然后烘干。
- 2、喷墨完成后，用 5085 盖面一次 3 刀，（5085 盖面浆需要加入 1% 专用交联剂）。经盖面的产品干爽柔滑，保证了水洗牢度和干湿摩擦，烘干即可收布。
- 3、印花成品需 130°C--150°C 烘干 2--3 分钟完全干透，或者先低温 80-°C--100°C 预处理再高温过热一次，这样不会因为浆体水份多高温时起泡。

储存：

- 1、储存温度 5-35°C 为宜，避开热源，防止阳光直射
- 2、避开潮湿的环境，储存在干燥通风的地方
- 3、注意防止本品结冻

其他信息：

此说明书提供的信息代表我们现有的数据和在常规条件下作为安全操作、使用、处理、储存、运输和废弃等的指导，而不能被认为是担保或质量指标。此信息仅适用于指定的产品，对于本产品与其它物质的混合或与任何过程的结合不适用。