



彩韵® 868

PU 机印烫金/转移植绒浆

特性:

PU 材质，适用于高弹力泳衣、弹性尼龙化纤、烫金植绒等转移印花，转移性能特强、剥离性好，水洗牢度超强，可耐 60 度水洗

应用:

- 1.印花 → 干燥 → 热压转移(140°C-160°C 10-15 秒 正反面热压各一次)→冷却后撕下烫金纸光泽更高
- 2.烫金牢度与转移温度、压强、烫金纸质量综合因素有关。以纸不变色为准，可以适当增大压强，延长压烫时间

储存:

- 1、储存温度 5-35°C为宜，避开热源，防止阳光直射
- 2、避开潮湿的环境，储存在干燥通风的地方
- 3、注意防止本品结冻

其他信息:

此说明书提供的信息代表我们现有的数据和在常规条件下作为安全操作、使用、处理、储存、运输和废弃等的指导，而不能被认为是担保或质量指标。此信息仅适用于指定的产品，对于本产品与其它物质的混合或与任何过程的结合不适用。